BD050DA004

FICHE TECHNIQUE

50 L BD JAUNE DASRI LIEN COULISSANT 680 x 750

- Polyéthylène basse densité
- Type litrage : 50L
- Couleur : Jaune
- Sacs à déchets d'activité de soins à risques infectieux
- Lien coulissant
- Opacité : 50%

- **Conforme à la norme NFX 30-501 : 2020**
- **Conforme à l'arrêté du 4 Avril 2022**

Dimensions	680 x 750 mm
Type litrage	50L
Epaisseur	23µ
Poids en g	24,93
Code douanier	3923210000
Pays de fabrication	FRANCE

Conditionnement

	Sous conditionnement	*Carton*	*Palette*
Conditionnement	Rouleau de 25 sacs	Carton de 500 sacs	40 cartons
EAN 13		3248350372942	

BD050DA004

Tests Réalisés

RESISTANCE A LA MANUTENTION ET AUX CHOCS
L'essai consiste à laisser tomber un sac rempli de lests de 500g d'une hauteur de 1.20m
Test conforme avec 3 kg, aucun trou ne doit se former conformément à la norme NF EN 13592

ETANCHEITE DU SAC
L'essai consiste à remplir le sac avec 3 litres d'eau et à vérifier, après 5 minutes, l'étanchéité des soudures

Résistance à la rupture	Méthode : NF EN ISO 527-3
Mesure de la force nécessaire à la rupture de l'éprouvette	
Largeur éprouvette : 15 mm	Vitesse : 500 mm / minute
Sens extrusion : valeur nominale 0,85 daN	Sens travers : valeur nominale 0,75 daN
Allongement à la rupture	Méthode : NF EN ISO 527-3
Mesure du pourcentage d'allongement qu'il est possible de faire subir à l'éprouvette avant sa rupture	
Largeur éprouvette : 15 mm	Vitesse : 500 mm / minute
Sens extrusion : valeur nominale 300%	Sens travers : valeur nominale 500%
Résistance à la déchirure	Méthode Elmendorf : NF EN ISO 6383-2
Mesure de la force nécessaire à la rupture de l'éprouvette qui présente une amorce de rupture	
Sens extrusion : valeur nominale 110 cN	Sens perpendiculaire 330 cN
Dart Test	Méthode : NF EN ISO 7765-1
Détermination de la masse nécessaire pour percer la gaine (gammes) = 110g	Hauteur de chute : 66 cm
Résistance à la rupture du lien (-10%) : > 40 N	